



DECKCOAT

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Yüzeyler toz, yağ, kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- Uygulama gölge ve iyi havalandırılan bir alanda yapılmalıdır.
- Bütün yüzeyi kaplamadan küçük bir alanda denenmesi önerilir.
- Ürün, tetikli bir şişe ile yüzeye gerekli miktarda püskürtülür.
- Kaplanan yüzey 24 saat boyunca sudan/kirlenmeden uzak tutulmalı ve üzerinde sert testler yapılmamalıdır.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	500 mL
Görünüm	Renksiz Sıvı
Dayanıklılık	1 sezona kadar
Kimyasal Dayanım	11>pH>1
Kürleşmiş Film Kalınlığı	60-70 nm
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim	40-60 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0.809 g/cm ³
pH Değeri	2.0
Nefes Alabilirlik	Var
Uygulama Ortam Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	110°C
Su Temas Açısı	144° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	16° @20 µL
Yağ Temas Açısı	90° @10 µL
REACH Uyumluluğu	Var