



FABRICCOAT

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Yüzeyler toz, yağ, kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- Standart bir Nasiol FabricCoat Marine şişesi ile yüzey hafifçe ıslanana kadar püskürtün.
- Ürünü emmeyen yüzeylerde bir bez ile hafifçe yayılmalıdır.
- Kuruma ve kürlenme süresi için 24 saat bekleyin.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	500 mL
Dayanıklılık	6 aya kadar
Kimyasal Dayanım	11>pH>1
Kürleşmiş Film Kalınlığı	75-100 nm
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim	80-100 ml/m ²
Yoğunluk @23°C	0.809 g/cm ³
pH Değeri	2
Nefes Alabilirlik (EN 1062-1)	Kategori 1
Uygulama Ortam Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	110°C
Su İticilik (ISO-4920)	100/100
Su Temas Açısı	144° @10 µL
"2000" Silme Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	126° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	7° @20 µL
Yağ Temas Açısı	92° @10 µL
Dokunma Süresi	6 saat
REACH Uyumluluğu	Var