



# LEATHERCOAT

## Uygulama ve Özellikler

### Uygulama

Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü uygulamadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.

Yüzeydeki toz ve kiri uzaklaştırmak için Nasiol TEM APC Pro Marine ürününü yüzeye uygulayınız ve tüy bırakmayan bir mikrofiber bez ile yüzeyi temizleyiniz.

Ürünü kullanmadan önce kutu içerisinde bulunan nitril eldivenleri giyiniz.

Tüketim miktarı hakiki deri için 35-45 mL/m<sup>2</sup>, suni deri için 30-40 mL/m<sup>2</sup> olmalıdır. Kutu içerisinde bulunan uygulama takozunun

üzerine süet bezi yerleştiriniz. Nasiol LeatherCoat Marine şişesinden ürünü süet bez üzerine dökünüz. Yüzeje homojen bir şekilde uygulamak için yatay ve dikey hareketler ile ürünü yüzeye yedirmelisiniz. Kuru alan bırakmadığınızdan emin olunuz.

24 saatlik kürlenme süresi boyunca kaplamalı yüzeyi doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, su ve diğer kirlenici unsurlardan uzak tutunuz.

Belirtilen yüzeyler dışındaki yüzeylere yanlışlıkla uygulanması durumunda, yüzey derhal temiz ve tüy bırakmayan mikrofiber bir bezle silinmelidir.

### Özellikler

Ambalaj Hacmi	150mL
Dayanıklılık	1 sezona kadar
Kimyasal Dayanım	11>pH>2
Tuzlu Su Dayanımı	Var
Nem Dayanımı	Var
Kuru Film Kalınlığı	700-1000 nm
Yoğunluk @23°C	0.86 g/cm <sup>3</sup>
pH Değeri	5-5.5
Uygulama Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	150°C
Su Temas Açısı	135° @10 µL
"2000" Kuru Aşındırma Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	117° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	18° @20 µL
Yağ Temas Açısı	105° @10 µL
Dokunma için Kuruma Süresi	2 saat
REACH Uyumluluğu	Var