



METALGUARD

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Yüzeyler toz, yağ, kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- Uygulama gölge ve iyi havalandırılan bir alanda yapılmalıdır.
- Bütün yüzeyi kaplamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.
- Ürün, tetikli bir şişe ile yüzeye gerekli miktarda püskürtülür.
- Yüzey hemen kuru, tüy bırakmayan mikrofiber bir bez ile dairesel hareketlerle parlatılmalıdır.
- Kaplanan yüzey 24 saat boyunca sudan/kirlenmeden uzak tutulmalı ve üzerinde sert testler yapılmamalıdır.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	50 mL
Görünüm	Sarı – Kahverengi Sıvı
Dayanıklılık	1 sezona kadar
Kimyasal Dayanım	12>pH>1
Tuzlu Su Dayanımı	Var
Nem Dayanımı	Var
Kürleşmiş Film Kalınlığı	600-800 nm
Birim Yüzey Alanı Başına Tüketim (Manuel Uygulama)	5-8 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0.816 g/cm ³
pH Değeri	5.5-6
Uygulama Ortam Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	+275°C
Su Temas Açısı	106° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	12° @20 µL
Yağ Temas Açısı	89° @10 µL
REACH Uyumluluğu	Var